

AMBIT – S

Protistěrný (hydrofobní) materiál

Použití

- Asfaltový povlak ke zlepšení přilnavosti asfaltu k podkladovému kamenivu.
- U horkých asfaltových směsí, kde je potřeba udržet jejich stabilitu.

Způsob aplikace

AMBIT-S se dodává hotový k použití.

Přidává se přibližně 1% do horkého silničního asfaltu pro zvýšení přilnavosti na různé druhy kameniva.

Před použitím řádně promíchejte do jeho úplné homogenizace. Aplikace se provádí při teplotě >10 °C.

Spotřeba

Přibližně 1% hmotnosti horkého silničního asfaltu.

Balení a skladování

Dodává se v barelech 200 lit o váze 180 kg. Na krytém místě lze materiál skladovat více než (1) jeden rok.

Bezpečnostní opatření

Vyvarujte se vdechnutí výparů a zamezte styku s pokožkou.

Použijte vhodné osobní ochranné prostředky. Likvidace materiálu do půdy je zakázána, viz. příslušné předpisy.

Likvidace materiálu do povrchové nebo stojaté vody je zakázána.

Obecný popis

Kapalná směs se specifickým složením. Zlepšuje přilnavost asfaltu na kamenivo, eliminujíc tak nebezpečí setření (stripping) asfaltu z povrchu kameniva. Zvyšuje odolnost asfaltové směsi proti destruktivním účinkům vody v případě, že byly použity hydrofilní inertní materiály.

Technické specifikace

Zkoušky	Zkušební metoda	Limity (%)
Bod tuhnutí, °C	ASTM D - 97	0 - 3
Vyskozita při 50 °C, cSt	ASTM D - 4402	155 - 190
Bod vzplanutí, °C	ASTM D - 92	70 - 90
Hustota při 25 °C, gr/cm ³	ASTM D - 70	0,90 - 0,95
Tepelná stabilita do 180 °C	*	pozitivní
Přilnavost pojiva, 0,5% AMBIT, %, min.	*	≥ 95

* Model technické specifikace Řeckého Ministerstva Veřejných prací A205